

graffiti-protect W33

Imprégnation pour supports poreux

Généralités

Agent d'imprégnation aqueux conçu grâce à des connaissances à la pointe de la technologie.

Confère à la surface des propriétés hydrophobes et oléophobes.

Domaine d'application

Pour tous les supports poreux (absorbants).

Dosage

À appliquer non dilué.

Indications relatives à l'application

Préparation du support : la surface devant être traitée doit être sèche et propre. Les souillures libres adhérentes doivent être éliminées.

L'agent est généreusement appliqué par pulvérisation, par exemple à l'aide d'appareils sous vide, d'appareils HVLP ou de brosses et pinceaux. La quantité de graffiti-protect W33 appliquée varie selon le support. Habituellement, env. 100 – 200 ml sont nécessaires pour 1 m².

Durant l'application, la température de la surface et de l'air doit être comprise entre +5 °C et +40 °C.

Séchage : une fois entièrement séché, graffiti-protect W33 agit pleinement (+20 °C env. 4 heures).

Nettoyage des outils : nettoyer les outils avec de l'eau.

Observations particulières

Il est toujours recommandé de réaliser une application sur des échantillons de surfaces. Cela permet de vérifier que l'utilisation est appropriée au cas par cas. Tester impérativement sur un petit échantillon de surface et faire évaluer par le responsable du donneur d'ordre (brillance, assombrissement éventuel).

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une application non conforme.

Caractéristiques techniques

Durée de vie	2 ans
Valeur du pH	concentré : 7
Composants	agents d'imprégnation